

C/ Narcis Monturiol, 1 Bis - Nave 5 08750 – Molins de Rei (Barcelona) Tel. +34 93 685 61 95 sagati@sagati.com



**Lewatit NM 91** è una mescola di resine di intercambio ionico, di natura geliforme, di alta capacità preparata con un rapporto volumetrico del 55% vol-% di resina cationica fortemente acida in forma H y di 45 vol.-% di resina anionica fortemente basilare, tipo 1, in modo particolare OH. Le resine utilizzate in questo miscuglio sono di alto livello di purezza e di cambiamento nelle sue forme H/OH.



**Lewatit NM 91** Si caratterizza per un alta capacità di interscambio cationico. Viene utilizzata mescolata in forma granulometrica sferica nella sua forma di massimo gonfiamento.

**Lewatit NM 91** è specialmente utilizzata per applicazioni aventi come scopo la perdita di principi attivi dell'acqua con un alto rapporto di alcalinità /TAF, dove non si richiede una eliminazione di SiO2 e del CO2

La mescola di resina è utilizzata per applicazioni non rigenerabili. Si può utilizzare per la perdita di principi attivi per acqua di servizio, di acque residue e di riciclaggio in piccole quantitá ed in cartucce per il solo uso:

- > Riciclaggio in macchine di elettroerosione
- > Laboratori e fotolaboratori
- Applicazioni domestiche (per esempio ferri da stiro a vapore e umidificatori)
- Piccole unità industriali ( per esempio ricarica di batterie ad impulso o di circuiti di refrigenerazione)
- > Acqua per irrigare.

# Descrizione generale

Forma di somministrazione	H+ / OH-		
Gruppo funzionale	Acido sulfonico / anima di 4 numeri		
Matrice	Allungato / DVB		
Composizione	Gel		
Aspetto	bruno o bruno scuro / translucido		

Proprietà specifiche					
		unita metrica			
Coeficente di uniformità		máx.	1,9		
Fino	< 0,315 mm	máx. % vol.	2		
Borsa	> 1,25mm	máx. % vol.	5		
Capacità in colonna	min.mengmotm* cm; punto fino	eq/l	0,3		



C/ Narcis Monturiol, 1 Bis - Nave 5 08750 – Molins de Rei (Barcelona) Tel. +34 93 685 61 95 sagati@sagati.com



Propiedades físico-químicas					
		Unidades métricas			
Desidad aparente	(+/-5%)	g/l	740		
Densidad		aprox. g/ml	1,2		
Contenido en					
agua		% en peso	50 - 60		
Variación de					
volumen	hinchamiento en la carga	típico, % vol.	-20		
Estabilidad	rango de pH		0 - 14		
Almacenaje	del producto	máx. años	2		
Almacenaje	rango de temperatura	°C	-20 - 40		

Condiciones de funcionamiento recomendadas*						
		Unidades mé	tricas	k.		
Temperatura de trabajo		máx. °C			60	
Rango de pH de trabajo					0 - 14	
Altura de lecho		min. Mm			800	
Pérdida de presión						
específica	(15 °C)	aprox. kPa*h	n/m2		1,5	
Pérdida de presión						
específica		máx. kPa			200	
Velocidad lineal	carga	máx. m/h			60	

<sup>\*</sup> Las condiciones de operación recomendadas hacen referencia a la utilización del producto bajo condiciones de trabajo normales. Están basadas en ensayos en plantas piloto y datos obtenidos de aplicaciones industriales. No obstante, para calcular los volúmenes de resina necesarios para una instalación de intercambio iónico son precisos datos adicionales.

## Información adicional y regulaciones

### Medidas de precaución:

Los oxidantes fuertes, p.Ej. el ácido nítrico, en contacto con las resinas de intercambio iónico pueden provocar reacciones violentas.

### Toxicidad:

Ver la hoja de seguridad antes de utilizar el producto. Contiene datos adicionales sobre la descripción del producto, transporte, almacenamiento, manipulación, seguridad y ecología.

#### Eliminación

En la Comunidad Europea los intercambiadores iónicos se tienen que eliminar según el correspondiente decreto de residuos, que puede ser consultado en la página de internet de la Unión Europea.

### **Almacenaje**

Se recomienda almacenar las resinas de intercambio iónico a temperaturas superiores al punto de congelación del agua, bajo techo, en lugar seco y sin exposición directa al sol. Si la resina se ha congelado, debe congelarse lentamente a temperatura ambiente antes de su uso o manipulación. No debe provocarse el proceso de descongelación de forma acelerada.